

SCHEMA TECNICA

PRIMA682RB_GD + Ag31% - 750 ‰

Lega madre per la produzione di oreficeria in oro giallo 375 - 417 - 585 - 750 ‰ ottenuta per microfusione. Questo prodotto, grazie alla sua complessa composizione, garantisce livelli estremamente alti di disossidazione e di qualità superficiale, una elevata fluidità ed il mantenimento di queste caratteristiche anche dopo numerose rifusioni degli scarti di lavorazione, rendendolo la soluzione più avanzata ed innovativa per fusioni con e senza pietre montate su cera.

TAB.1 - Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione	156	HV
Durezza dopo indurimento	280	HV
Carico di rottura	303	MPa
Carico di snervamento	229	MPa
Allungamento	28	%

TAB.2 - Caratteristiche fisiche

Colore	Giallo 3N		
Coordinate colore	L*:	88.95	
	a*:	4.54	
	b*:	21.4	
Densità	16.63	g/cm ³	
Intervallo di fusione	Solidus:	850	°C
	Liquidus:	864	°C

TAB.3 - Trattamenti termici

Ricottura di distensione	675 20	°C min
Ricottura di ricristallizzazione	675 20	°C min
Indurimento	275 180	°C min

TAB.4 - Parametri di microfusione

Temperatura di prefusione		964	°C
Temperatura di colata	Min:	914	°C
	Max:	1014	°C
Rapporto acqua e gesso		36-38	%
Temperatura dei cilindri	Min:	450	°C
	Max:	700	°C
Tempo di spegnimento senza pietre preincassate	Min:	5	min
	Max:	20	min
Tempo di spegnimento con pietre preincassate		15	min in acqua bollente
Decapaggio	H2SO4:	20	%
	Temp:	50	°C
	Tempo:	50	min