

## SCHEMA TECNICA

### SPARK580A

Ottone per la produzione di oggetti, gioielli e modelli ottenuti per microfusione. Gli elementi contenuti in questo prodotto garantiscono alti livelli di disossidazione e di qualità superficiale, rendendolo adatto a fusioni con e senza pietre montate su cera.

TAB.1 - Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione	80	HV
Durezza dopo indurimento	n.d.	
Carico di rottura	n.d.	
Carico di snervamento	n.d.	
Allungamento	n.d.	

TAB.2 - Caratteristiche fisiche

Colore	rosa
Coordinate colore	L*: 88.63 a*: 7.62 b*: 17.18
Densità	9.08 g/cm <sup>3</sup>
Intervallo di fusione	Solidus: 949 °C Liquidus: 1020 °C

TAB.3 - Trattamenti termici

Ricottura di distensione	680 °C 30 min
Ricottura di ricristallizzazione	680 °C 30 min
Indurimento	n.d.

TAB.4 - Parametri di microfusione

Temperatura di prefusione		1120	°C
Temperatura di colata	Min:	1070	°C
	Max:	1170	°C
Rapporto acqua e gesso		36-38	%
Temperatura dei cilindri	Min:	450	°C
	Max:	700	°C
Tempo di spegnimento senza pietre preincassate	Min:	5	min
	Max:	20	min
Tempo di spegnimento con pietre preincassate		15	min in acqua bollente
Decapaggio	H2SO4:	20	%
	Temp:	50	°C
	Tempo:	50	min