

SCHEDA TECNICA

STAR230B - 750 ‰

Lega madre universale per la produzione di oreficeria in oro bianco 750 ‰. Gli elementi contenuti in questo prodotto garantiscono un'alta qualità superficiale in microfusione, mentre in lavorazione meccanica ottime proprietà di deformazione grazie alla sua capacità di creare una struttura a grano fine, rendendolo adatto alla produzione di tutti i tipi di catena, stampato, lastra e tubo.

TAB.1 - Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione	204	HV
Durezza dopo indurimento	252	HV
Carico di rottura	731	MPa
Carico di snervamento	460	MPa
Allungamento	26	%

TAB.2 - Caratteristiche fisiche

Colore	Premium white		
Coordinate colore	L*:	86.33	
	a*:	1.8	
	b*:	11.25	
Densità	14.66	g/cm3	
Intervallo di fusione	Solidus:	896	°C
	Liquidus:	930	°C

TAB.3 - Trattamenti termici

Ricottura di distensione	675 20	°C min
Ricottura di ricristallizzazione	675 20	°C min
Indurimento	250 120	°C min

TAB.4 - Parametri di microfusione

Temperatura di prefusione		1030	°C
Temperatura di colata	Min: Max:	980 1080	°C °C
Rapporto acqua e gesso		36-38	%
Temperatura dei cilindri	Min: Max:	450 700	°C °C
Tempo di spegnimento senza pietre preincassate	Min: Max:	5 20	min min
Tempo di spegnimento con pietre preincassate		15	min in acqua bollente
Decapaggio	H2SO4: Temp: Tempo:	20 50 50	% °C min

TAB.5 - Parametri di lavorazione meccanica

Temperatura di prefusione		1030	°C
Temperatura di colata	Min: Max:	980 1080	°C °C
Prima riduzione di sezione	Laminazione: Trafilatura:	50 25	% %
Successive riduzioni di sezione	Laminazione: Trafilatura:	75 50	% %
Decapaggio dopo ricottura	H2SO4: Temp: Tempo:	20 50 5	% °C min